



REPORT

1011607

EKOTEKS

RAPOR NUMARASI:	1011607
NUMUNE GİRİŞ TARİHİ:	09.03.2010
RAPOR ÇIKIŞ TARİHİ:	12.03.2010
ALICI FİRMA:	-
MÜŞTERİ ADI:	ARITEKS BOYACILIK TİC. SAN. A.Ş.
ADRES:	Hekimsuyu Cad. Np: 38 Küçükköy / İSTANBUL
İLGİLİ KİŞİ:	İLKNUR TURAN

NUMUNE BİLGİLERİ:	Sarı örme kumaş.
NUMUNE ALIMI:	Belirtilmedi
SİPARİŞ NUMARASI:	-
MODEL NUMARASI:	-
SON KULLANIM:	-
YIKAMA TALİMATI:	Verilmedi.

İSTENEN TESTLER	SONUÇ	AÇIKLAMA
EKOLOJİ TESTLERİ		
Yanmazlık (ISO 6940:2004)	-	
Yanmazlık (ISO 6941:2003)	-	
Testlerin sonuçları 12.03.2010'de çıkmıştır. Geçer değerler müşteri tarafından verilmemiştir.		

NOT: Bu rapor izinsiz çoğaltılamaz. Bu raporda verilen sonuçlar gönderilen numuneye aittir. Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 6 ay saklanır. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlikten kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Bu raporda (*) işaretli testler Ekoteks Laboratuvarına ait DAP Akreditasyon Test Listesine dahil değildir.

Canan Şahin
Müşteri Temsilcisi

Kontrol Eden
Melek Zengin

Sevim A.Razaq
Teknik Müdür

Page 1 of 3

EKOTEKS LABORATUVAR VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar İstanbul/ TÜRKİYE
Phone: 0090 212 6767866 Fax: 0090 212 695 2031
e-mail: info@ekoteks.com web: www.ekoteks.com





REPORT

1011607

EKOTEKS

TEST SONUÇLARI

YANMA; ISO 6940:2004

Orijinal Numune

Kondüsyon:

65±5 % RH, 20±2°C / 24 Saat

Test Atmosferi:

10°C-30°C / 15-80 % RH

Numune Boyutu:

0,2 m/sn hava akımı olan test kabini

Alev Yüksekliği:

200 x80 m (boy x en)

Gaz tipi:

40±2 mm

Alev Uygulama Açısı:

Bütan

90°-Yüzey Yanması

“Aşağıdaki deney sonuçları sadece belirli şartlar altında deneye tabi tutulan tekstil malzemelerinin tutuşma özelliği ile ilgilidir. Bu sonuçlar, tekstil malzemelerinin uzun süreli ve devamlı olarak yüksek sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılma durumlarını değerlendirmek amacı ile kullanılamaz.”

EN

SONUC

3 sn

BOY

4 sn

İSTENEN

-

Belirsizlik = ± %12.0



REPORT

1011607

EKOTEKS

TEST SONUÇLARI

YANMA; ISO 6941:2003

Orijinal Numune

Kondüsyon:

65±5 % RH, 20±2°C / 24 Saat

Test Atmosferi:

10°C-30°C / 35-65 % RH

0,2 m/sn hava akımı olan test kabini

Numune Boyutu:

560 x170 m (boy x en)

Alev Yüksekliği:

40±2 mm

Gaz tipi:

Bütan

Alev Uygulama Açısı:

90°-Yüzey Yanması

Alev Uygulama Zamanı :

10 sn

“Aşağıdaki deney sonuçları sadece belirli şartlar altında deneye tabi tutulan tekstil malzemelerinin tutuşma özelliği ile ilgilidir. Bu sonuçlar, tekstil malzemelerinin uzun süreli ve devamlı olarak yüksek sıcaklık kaynaklarına maruz bırakılma durumlarını değerlendirmek amacı ile kullanılamaz.”

Klavuz İplik Yükseklikleri	1	2	3	4	5	6
	^	^	^	>	>	>
220 mm	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı
370 mm	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı
520 mm	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı	İplik Kopmadı

Belirsizlik = ± %5.2